

更に薄く軽くなった折りたたみ式シート

くん蒸

# 与作シート ハイバリア



登録番号 No.942



与作シートハイバリア使用例

キャリーバッグで持ち運びがらくらく!!

コンパクトなキャリーバッグ



生分解性シート  
だから  
自然にやさしい

薄く軽くなっても  
高いバリア性を  
確保

持ち運びに  
便利な  
折り畳み式

ゴミになる紙管  
がありません


保管スペースを  
取りません

くん蒸

# 与作シート ハイバリア

## ●使用方法

- 1 「与作シート」専用のキャリーバックに、PE包装のままの「与作シート」を入れてください。



- 2 キャリーバックの矢印を被害材側に向け、矢印が被害材の中心になるように置いてください。




- 3 蛇腹に折られたシートを被害材方向に引っぱり出してかぶせます。



- 4 被害材がおおえる長さで、シートをカットします。



- 5 シートの中心の切れ目から左右に開いて、全体をしっかりとおおいます。



- 6 残ったシートをキャリーバックに戻し、持ち運びが可能です。



●高温・多湿・直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

●土壤中の微生物により分解しますので、

保管時には土に直接触れないようにしてください。

●生分解性シートの分解速度は、天候、地温、土壤の種類等自然条件で左右されます。

製造元：

**ShinEtsu 信越ファインテック株式会社**

営業 第 1 G 〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11

TEL 03-6777-1061

大阪 営業 所 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-2-1

TEL 06-7669-0601

名古屋 営業 所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-26-13

TEL 052-586-4121

東北 営業 所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-10-12

TEL 022-213-2131

新潟 営業 所 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通1-2-23

TEL 025-245-0070

秋田 営業 所 〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字行ヒ森29-3

TEL 2484-62-8077

福岡 営業 所 〒812-0024 福岡県福岡市博多区舞鶴町2-2

TEL 091-281-8851

長崎 事務 所 〒859-0131 長崎県諫早市高来町神津倉176

TEL 0957-27-7970

北関 東事務 所 〒321-0164 栃木県宇都宮市双葉1-1-1

TEL 028-612-8740

### 物性表

	与作	測定値	試験方法
破壊強度 (Mpa)	縦方向	31	JIS Z1702
	横方向	31	
伸び (%)	縦方向	685	JSK 6732
	横方向	735	
引裂き強度 (N/mm)	縦方向	160	自社法
	横方向	161	
突刺し強度 (N)		2.6	

### 規格

色	寸法
ブラウン	4m × 30m
<b>梱包サイズ</b>	
約50cm × 55cm × 5cm	